261 LANKOBAND

BANDE D'ETANCHEITE AUTO-ADHESIVE

PROTECTION ET REPARATION EN COUVERTURE ET TERRASSE



LES "PLUS" PRODUIT

- **Protection et réparation en couverture et terrasse**
- **Résiste au vieillissement climatique et aux U.V.**
- **Souplesse à la mise en œuvre**
- **Haute résistance à la déchirure et au poinçonnement**
- **Etanche et résistant à l'eau**

PROPRIETES

Bitume élastomère auto-adhésif protégé par une feuille d'aluminium contrecollée sur un film plastique.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réparations rapides en couverture, façade et terrasse : raccords en faîtage, fenêtres, saillies, lanterneaux, conduits de ventilation, entourage de cheminées
- Protection, habillage et réparation de relevés, solins, chéneaux
- Pontage de fissures et joints de maçonnerie

Supports admissibles

- Béton, mortier (avec 211 LANKOBLACK VERNIS), verre, PVC, fibrociment, bois, aluminium, zinc, géotextile

CARACTERISTIQUES

- **Epaisseur** : 1 mm
- **Masse surfacique** : 1 kg/m^2
- **Résistance mécanique longitudinale** : 200N/5cm
- **Résistance mécanique transversale** : 220N/5cm
- **Résistance à la déchirure amorcée longitudinale** : 30N
- **Résistance à la déchirure amorcée transversale** : 25N

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports doivent être secs, propres, dégraissés, brossés et sans incompatibilité chimique.
- Sur support poreux ou pulvérulent, appliquer une couche de 211 LANKOBLACK VERNIS à raison de 200 g/m^2.
- Laisser sécher.

Préparation du produit

- Couper **261** LANKOBAND à la dimension désirée et détacher la feuille de protection au fur et à mesure de l'application.

Application du produit

- Appliquer **261** LANKOBAND en pressant fortement à l'aide d'un chiffon.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser sur support gelé ou humide ou par temps de gel.
- Température d'utilisation à froid comprise entre 5°C et 40°C.
- Entre 0°C et 5°C, **261** LANKOBAND préalablement stocké dans un endroit tempéré, doit être réchauffé avec un chalumeau avant d'être mis en œuvre.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT

- Rouleau de 10 m (longueur)
  couleur gris foncé : largeur 100, 150, 200, 300 mm
  couleur tuile : largeur 200 mm.

CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.C. fabricant.



PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

